



9960 série - PRIMARIO 2K CINZA

DESCRIÇÃO:

Primário 2K de alta espessura, em conformidade com as normas VOC, com boa estabilidade vertical, secagem rápida ao ar e a secagem forçada, excelentes propriedades de enchimentos, fácil de lixar e muito fácil de aplicar. Directo ao plástico com a adição de Aditivo de Plástico GN-8230.

APLICAÇÃO:

- Acabamentos existentes excepto NC/TPA
- Primário OEM ou EDP lixados
- Betumes de poliéster General
- Substratos de metal puro devem ser pré-preparados com Wash Primer GN- 9700
- Outras cores disponíveis (preto 9963, branco 9964 e cinza escuro 9966)


Aplicação do produto:



Agitar bem o 9960 antes de misturar



100% Vernizes	25% Catalisadores	5-25% Diluentes
9960	9961 Catalisadores	S719 – FAST S711 – NORMAL S721 - SLOW



22-24 seg. / DIN 4 mm / 20°C (68°F)
Vida útil da panela 4 horas / 20°C (68°F)



Compatível com 1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar de pressão de entrada
HVLP 1,7-2,0 mm ; máximo 0,7 bar na tampa de ar




2-3 demãos
60 microns por demão

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



9960 série - PRIMARIO 2K CINZA



5-6 minutos a 20 oC (68 oF) entre demãos



Secagem ao ar durante a noite
30 mn. a 60°C (140°F)



10 - 15 mn. Onda curta
O objeto deve ser mantido a mais de 80 cm da fonte



Lixagem inicial com grão P500 - P600
Lixagem final com grão P800 - P1000



Lixagem inicial com grão P320
Lixagem final com grão P400 - P500



Limpar a superfície para remover a contaminação antes da aplicação da camada superior



GenRock Top Coat
GenRock, Gen20 Basecoats



Usar proteção adequada

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.




9960 série - PRIMARIO 2K CINZA

N.B:

Cores sólidas de baixa opacidade: Quando o sistema GenMix Pro informa que a cor sólida tem pouca opacidade, recomendamos o seguinte: Adicione o toner 2K relevante ao primário, o que o ajudará a obter um fundo que realçará a cor e poupará em camadas desnecessárias da cor selecionada, permitindo-lhe assim manter os custos a um nível mínimo.

Processo:

Utilizar o primário adequado da nossa gama:



100% Vernizes	25% Catalisadores	5-25% Diluentes
9960	9961 Catalisadores	S719 – FAST S711 – NORMAL S721 - SLOW

Todos os outros processos permanecem iguais aos da ficha 9960 TDS sobre aplicação, secagem e lixagem.

9960 Cartilha sobre Plásticos Diretos:


Com a adição do 8230, o 9960 pode ser aplicado diretamente em plásticos sem a necessidade de um promotor de aderência de plástico 1k (primário para plástico)



100% Vernizes	25% Catalisadores	5-25% Diluentes	15% Plastic Additive
9960	9961 Catalisadores	S719 – FAST S711 – NORMAL S721 - SLOW	8230

Todos os outros processos permanecem iguais aos da ficha 9960 TDS sobre

secagem e lixagem.



Tempo de cozedura 45-60 mins / 20°C (68°F)

Caraterísticas do produto:

VOC(2004/42/EC): 485 g/l (o valor-limite da UE para esta categoria IIB.c é no máximo 540g/l)

Peso Especifico: 1.666 kg/cm³

Ponto de Inflamação: 25°C (77°F)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



9960 série - PRIMARIO 2K CINZA

Conteúdo de Sólidos:	67,8 % em peso - pronto para pulverizar
Rendimento Teorico:	5,7-5,8 m2 /l a 80 microns de espessura de película (teórico)
FDS:	Consultar a ficha de dados de segurança

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.